

RUBBERTOP GUM

Edición: Abril-2016

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto, de color negro, en base solvente, especialmente el pegado de solapes de membranas en trabajos de impermeabilización.

PROPIEDADES GENERALES

Polímero base:	Caucho sintético modificado con resinas.
Solvente:	Mezcla de hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos y cetonas.
Sólidos:	44±1 %.
Densidad:	0,85 aprox. a 20° C.
Viscosidad:	2200±300 cps. (Brookfield RVT sp.nº4 a 25° C).
Aplicación:	Rodillo o brocha.
Rendimiento:	8-10 metros lineales / litro para juntas de solape de 10 cm.
Almacenaje:	Mantenerlo en su envase original a temperatura entre 10 y 35° C.

PRINCIPALES APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

Adhesivo de contacto para el pegado de solapes de membranas de EPDM y caucho BUTILO. Tiene una buena resistencia al calor, excelente tack inicial, y desarrolla una excelente fuerza inicial y final. Presenta una excelente resistencia al envejecimiento.

Homogeneizar el producto antes de su uso. Aplicar el adhesivo uniformemente en ambas superficies del solape a unir. Una vez aplicado, dejar secar 10-15 minutos antes de efectuar el pegado. No dejar secar más de 1 hora.

PRECAUCIONES.

Con el tiempo frío y húmedo la evaporación de los disolventes puede provocar la aparición de una película de humedad condensada en la superficie del adhesivo (rocío). En estos casos el pegado no podrá realizarse hasta que se evapore la humedad. Evítese trabajar en dichas condiciones. Para mayor información y precauciones de empleo consulte la Ficha de datos de Seguridad del producto.

Los consejos que se incluyen en este documento, así como la información verbal de nuestro Departamento Técnico, son correctos según nuestra experiencia y resultados en diferentes procesos de fabricación, ofreciéndose como colaboración sin compromiso, ya que la aplicación y/o utilización de nuestros productos queda fuera de nuestro control. Las pruebas realizadas por nuestro Departamento Técnico no garantizan la efectividad de los procesos recomendados, ni les eximen de su responsabilidad de comprobarlos en sus instalaciones.

ADHESIVOS KEFRÉN, S.A.

Políg. Ind. Las Atalayas, Parcela 148 • 03114 Alicante (ESPAÑA) • Telf. +34 965 116 961 - Fax: +34 965 116 962
E-mail: kefren@adhesivoskefren.com • www.adhesivoskefren.com