


# ESSENZ

■ vinyl 30|55

acabado  
EXTRAMATE

# ESSENZA RESISTENZA



Pavimento vinílico SPC con backing (IXPE) y reducción acústica de 21 Db de lamasy losetas, dotado de sistema de encastre UNICLIC.

Tratamientos PU para facilitar el mantenimiento. Lamasy XL por uso comercial (Essenz Vinyl 55) con tecnología ULTRAMATE que aumenta el realismo de los decore.

CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	ESSENZ VINYL 30	ESSENZ VINYL 55
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo rígido con backing incluido	Revestimiento de suelo heterogéneo rígido con backing incluido
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	23-31	23-33
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	ESSENZ VINYL 30	ESSENZ VINYL 55
Formato	EN ISO 24342	Mm	Lama clásica: 1220 x 180	Lama clásica: 1220 x 180 Lamas XL: 229 x 1524 Losetas: 305 x 610
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	4.0 + 1mm IXPE	4.5 + 1mm IXPE
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,30	0,55
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T	T
Tratamiento de superficie			PU	PU
Contenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I	I
Peso total	EN ISO 23997	Kg/m2	9,53	9,53
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	ESSENZ VINYL 30	ESSENZ VINYL 55
Estabilidad dimensional después de exposición al calor	EN ISO 23999	%	< 0,25	< 0,10
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1	Bfl-s1
Aislamiento acústico	EN ISO 10140-3	dB	21	21
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,2	< 0,2
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	25000 (sin daño)	25000 (sin daño)
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		Sin daño	Sin daño
Resbaladidad	EN13893 UNE41901:2017EX	Grupo Clase	DS 2	DS 2
Resistencia de decore a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6	> 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		No afecta	No afecta
Resistencia térmica	EN 12667	m <sup>2</sup> .K/W	0,039	0,039
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (≤ 27° C)	Adecuada (≤ 27° C)
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,2 (antiestático)	-0,2 (antiestático)
AMBIENTE	NORMAS		ESSENZ VINYL 30	ESSENZ VINYL 55
Calidad del AIRE	EN 16561		A+	A+
Formaldehido a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)	E1 (No encontrado)

DESCRIPCIÓN	
Utilización	Tiendas, oficinas, hogares, habitaciones, baños...
Garantía	- Uso comercial: 5 años (según condiciones) - Uso residencial: 10 años (según condiciones)
Embalaje	Lama clásica: 10 lamasy por caja / 2.196 m2 por caja

