


URSA TECTONIC FP BASIC



DoP 38UT035P5HN4423109

Paneles de lana mineral rígida conforme a la norma UNE EN 13162, para sistemas de fachada aisladas por el exterior (SATE).

Aislamiento térmico y acústico para sistemas de fachada aisladas por el exterior (SATE). Fabricados con la nueva tecnología TECTONIC, que logra la mejor relación entre aislamiento térmico y acústico y las propiedades mecánicas de los paneles.

λ
0,035

Repelente
al agua
WS



Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m²/Pq	pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W	€/m²
2144184	80	600	1200	C	5	3,60	12	43,19	2,25	38,00
2144185	100	600	1200	C	4	2,88	12	34,55	2,85	45,92
2144186	120	600	1200	C	5	3,60	8	28,80	3,40	56,80
2144187	140	600	1200	C	3	2,16	12	25,92	4,00	65,16

Aplicación recomendada

- Sistemas de fachada aisladas por el exterior (SATE)



Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr20 ≥ 20 kPa·s/m²
Resistencia a la compresión	EN 826	≥15 kPa
Resistencia a la tracción	EN 1607	≥7,5 kPa
Estabilidad dimensional (Δε) (70oC 90% humedad)	EN 1604	< 1%
Tolerancia en el espesor	EN 823	T5
Permeabilidad al vapor de lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 12087	≤ 1 kg/m²
Absorción de agua a largo plazo	EN 12087	≤ 3 kg/m²
Densidad nominal aproximada		60 Kg/m³

Código designación MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-MU1-AFr20

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar (pedido mínimo 10 palets) Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
soportetecnico.ursa.es@etexgroup.com · www.ursa.es

