



The Future of Cement Board

FICHA TÉCNICA

Adhesivo de Juntas SECOLITE®



Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento

Descripción del Producto y uso Previsto

El Adhesivo de Juntas Secolite[®] es una masilla componente lista para aplicar que, está libre de disolventes, isocyanatos y otros materiales peligrosos. Se utiliza para sellar las juntas entre las Placas de Cemento Secolite[®], tanto en aplicaciones interiores como exteriores. El Adhesivo de Juntas Secolite[®] permite uniones fuertes, flexibles y resistentes al agua entre las placas y amortigua la expansión y la contracción en las juntas. Es resistente a los rayos UV y resistente a la intemperie y tiene un color estable que no se desvanecerá con el tiempo. Una vez curado, el Adhesivo de Juntas Secolite[®] se puede revocar/enlucir o pintar.

Datos Técnicos

✦ Componente base:	Polímeros acabados en silano
✦ Color:	Gris
✦ Densidad:	1.52 ± 0.02 g/cm ³
✦ Dureza Shore A:	40 – 45
✦ Tiempo de formación cinematográfica*:	~ 40 minutos
✦ Curado*:	3 mm (24H)
✦ Resistencia UV:	500 horas en C-UV cámara
✦ Alargamiento en la ruptura:	~ 550%
✦ Temperatura de aplicación:	+10 °C to +40 °C
✦ Resistencia a la temperatura:	-20 °C to +120 °C
✦ Temperatura de almacenamiento:	+10 °C to +25 °C

* Dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad relativa

Instrucciones de Solicitud

Las Placas de Cemento Secolite[®] deben instalarse con un espaciado de 3 mm a 5 mm entre las placas adyacentes. La superficie de la junta debe estar libre de polvo, eflorescencia, grasa, residuos sueltos o cualquier otro material que pueda afectar a la adherencia. Aplique un cordón uniforme del Adhesivo de Juntas Secolite[®] en el borde de la placa previamente instalada. Coloque la siguiente placa asegurándose de que el hueco entre las placas esté completamente lleno y haya un contacto directo entre el adhesivo y los bordes de las tablas. Fijar la nueva Placa con los Tornillos Secolite. Proteja la superficie del adhesivo de juntas del polvo y suciedad durante el curado. Una vez que el material se haya endurecido, raspe el exceso de la junta. El material debe curarse por completo antes de aplicarse otros revocos/enlucidos o pintar

Embalaje y Almacenamiento

El Adhesivo de Juntas Secolite[®] está disponible en cartuchos de 310 ml envasados en cajas de 12. El adhesivo de juntas debe estar firmemente sellado en un lugar seco fresco a temperaturas de +10 °C a +25 °C. La validez es de 12 meses a partir de la fecha de envasado en condiciones de almacenamiento ideales. Para obtener información sobre salud y seguridad, consulte la Ficha de seguridad.