

# URSA TERRA

Mur en rollo P1281



Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft impreso como barrera de vapor. Suministrada en rollo.

### Aplicación recomendada

Paredes de doble hoja de fábrica.



020/003560



DIT 380R/14



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T3-Z3-WS
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Permeabilidad al vapor de la lana ( $\mu$ )	EN 12807	< 1
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12807	Z3
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1$ Kg/m <sup>2</sup>

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m <sup>2</sup> ·K/W	Disponible	Suministro	Ud /paquete	m <sup>2</sup> /paquete	paquete /palet	m <sup>2</sup> /palet
2139072	50	0,60	10,80	1,40	Stock	R	2	12,96	18	233,28
2140607	50	0,40	10,80	1,40	Consultar	R	3	12,96	18	233,28
2139074	60	0,60	8,10	1,70	Stock	R	2	9,72	18	174,96
2139077	80	0,60	8,10	2,25	Consultar	R	2	9,72	18	174,96
2141133	100	0,60	5,40	2,85	Consultar	R	2	6,48	18	116,64
2141134	120	0,60	5,40	3,40	Consultar	R	2	6,48	18	116,64

Espesor mm	VERDE				LEED V.3			BREEAM / LEED V.4	
	Módulos A1-A3		Módulo A4	Módulo A5	% material reciclado post-consumer	% en peso del producto extraído y fabricado a más de 500 millas (aprox. 800 kms)	% en peso de producto extraído y fabricado a menos de 500 millas (aprox. 800 kms)	Eco Etiqueta I	Declaración ambiental de producto
E. PRIMARIA MJ/m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> kg/m <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup> cálculo transp	Residuos Kg/m <sup>2</sup>						
50	32,40	1,42	1,06	0,207	$\geq 35$	13%	87%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
60	36,90	1,68	1,27	0,249	$\geq 35$	12%	88%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable